

Innolux Primer WB

2703

Rozpouštědlový, základní nátěr na parkety, vytvrzující UV zářením, pro průmyslové použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodou ředitelný navalovací základ na dřevo v různých kvalitách; poskytuje UV navalovacím nátěrům vynikající přílnavost k podkladu při silném mechanickém namáhání.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)**
Ve spojení s podkladem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Základní adhezí nátěr pro povrchovou úpravu parket na bázi navalovacích laků Innolux.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 150 - Pracovní směrnice pro vodou ředitelné laky na nábytek**.

Technika nanášení



	Navalování
Aplikační zařízení	Válečkový lakovací stroj
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	12 - 15

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Podmínky sušení	Odpařování vody: 60sekundová trysková sušička (35 – 40 °C) Uváděné hodnoty jsou pouze orientační, musí odpovídat příslušnému systému. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.
UV vytvrzování 	Gelace: posuv 10 – 14 m/min (s jednou lampou) vysoce výkonné UV lampy 80 – 120 W/cm Rychlost posuvu lze zvyšovat přímo úměrně počtu zářičů. Lak se vytvrzuje společně s následným nanesením Innolux Spachtel (2710) nebo Innolux Walzlack (2796). Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!
Čištění pracovních nástrojů   8501	Umyjte ihned po použití vodou. Ihned po použití s Waschverdünner (8501).
PODKLAD	
Druh podkladu	Jehličnaté a listnaté dřeviny (masiv, překližky, dýhované dřevotřískové a dřevovláknité desky).
Vlastnosti podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený mastnoty, vosků a dřevního prachu.
Příprava podkladu	Kalibrační broušení Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - 180 Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 100 - 150
Před ošetřením	Pro vyplňování dřevěných spár jsou k dispozici tmely Innolux, jako například Innolux Spachtel Eiche (2710053041).
SYSTÉMOVÁ SKLADBA	
Předzákladování	1 x Innolux Primer WB (2703)
Základování	Navalovací základ Innolux v požadované kvalitě, např. Innolux Walzgrund (2736).
Mezibroušení 	Zrnitost 320 – 400 a váleček Scotch-Brite. Odstraňte prach vzniklý broušením. Zamezte probroušení!
Vrchní lakování	Vrchní nátěry Innolux v požadovaném stupni lesku, např. Innolux Decklack NV (2767).
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	25 kg
Barevné odstíny / stupně lesku	Innolux Primer WB Farblos (2703000200) Innolux Primer WB Weiß (2703077441)

Související produkty

Innolux Decklack NV (2767)
 Innolux Spachtel Eiche (2710053041)
 Innolux Walzgrund (2736)
 Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 9 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Technická data

Dodávaná viskozita podle DIN 53211	
Innolux Primer WB	35 – 45 sekund (4 mm odměrka, 20 °C) 40 – 50 sekund (4 mm odměrka, 20 °C)
Innolux Primer WB bílý	70 – 80 sekund (6 mm odměrka, 20 °C)

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.