

Innolux Spachtel

2710

UV navalovací tmel pro průmyslové lakování parket.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vysoce reaktivní pigmentovaný UV navalovací tmel na bázi nenasycených akrylátových pryskyřic. Dobré hloubkové vytvrzení, vynikající elasticita a vynikající plnivost.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)**
Ve spojení s podkladem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **ÖNORM C 2354**
Požadavky tříd namáhání A, B a C se splní, pokud se dodrží struktura nátěru uvedená v technickém listě.
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+


Oblasti použití



Pro průmyslové sériové natírání hotových parketových prvků.
Použijte v kombinaci s vhodnou vrchní barvou.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Chránit produkt před světlem a slunečním zářením!
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím naše, **ARL 210 - Pracovní směrnice pro systémy povrchových úprav Innolux**

Technika nanášení



	Stěrkování
Aplikační zařízení	Válečkový nivelační stroj
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	10 - 50

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nátosu.

UV vytvrzování



Okamžité **UV vytvrzení** bez předchozího odpařování:

	Vytvrzování	
	Meziželatinace	Vytvrzení
Hg- a Ga-lampa 80 - 120 W/cm	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití s Waschverdünner (8501).

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a jehličnaté dřeviny (masivní dřevo)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Kalibrační broušení

Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - 180
Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 120 - 150

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Tmelení

10 – 50 g/m² Innolux Spachtel (2710)

Mezibroušení



Zrnitost P 320 – 400 a Scotch-Brite brusné rouno
Odstraňte prach vzniklý broušením.

Základování

2 – 3 x s vhodným UV navalovacím základem, například Innolux Walzgrund FLEX Farblo (2737000200)

Pro dosažení optimální kvality povrchu je vhodná aplikace třech základních vrstev, navalovacími nanášecími jednotkami připojenými za sebou, s meziželatinací po 2 nátosu a UV vytvrzením po 3 nátosu.

Mezibroušení



Zrnitost P 320 – 400
Zamezte probroušení!
Odstraňte prach vzniklý broušením.

Vrchní lakování

S vhodným UV navalovacím vrchním lakem, jako je Innolux Floor Decklack (2766)

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

25 kg, 250 kg

Barevné odstíny

Standardní odstíny:
Eiche (2710053041)

Související produkty

Innolux Floor Decklack (2766)
Innolux Walzgrund FLEX (2737)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 9 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Technická data

Viskozita při dodání: pastovitá

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.